

Tullihallituksen talon katujulkisivun korjaukset heinä-elokuu 2009

Erottajankatu 2 Helsinki

Entisointi Pulla Oy**Dokumentointi****Kulmaerkkeri, parvekelattian pinnoitus:**

Vanha pinnoite poistettiin käsin piikkaamalla. Kiinteään betonipintaan siveltiin primeri ja seuraavana päivänä uusi pinnoite.

Käytetyt aineet:

- StoPox 452 EP
- StoPur EB 200
- Kvartsihiekkä

Erottajankadun puoleiset 3. krs betonikoristeiden (4 kpl) korjaus- ja maalaustyöt.

Työvaiheet:

- hilseilevän maalin ja huonon betoni-aineksen poisto mekaanisesti
- halkeamien avaus
- koristeiden paikkaukset
- koristeiden maalaus 2 kertaan

Käytetyt aineet:

- Fescon, Tartuntalaasti
- Fescon, Valumaton täyttölaasti
- Kivisil, Silikaattiemulsiomaali (Tikkurila)

Kipsikoristeet:

- Ensimmäisen kerroksen ikkunoiden yläpuolisten kipsikonsolien uusiminen (3kpl).
- Porttikongin ja pääsisäänkäynnin yläpuolisten kipsikonsolien uusiminen (2 kpl).

Työvaiheet ja käytetyt aineet:

Vanhat konsolit korvattiin uusilla vanhan mallin mukaan tehdyillä.

Koristeet on valettu *Supraduro-mallikipsillä*. Valut on vahvistettu *harvakudoksisella juuttikankaalla*.

Pintakäsittely:

Konsolit on pohjustettu *vernissakyllästeellä* jonka koostumus on: 70% vernissa (Tikkurila), 15% Oulu tärpätti, 15% Sinkkivalkoispohjamaali (Uulatuote).

Maalaus kahteen kertaan *Teho öljymaalilla* (Tikkurila).

Kiinnitys *kipsijuotoksin ja rst-betoniruuvein*.

Kulma-erkkerin alimman rappaustilan maalaus.

Käytetyt aineet:

Kivisil primeri (Tikkurila)

Kivisil, Silikaattiemulsiomaali (Tikkurila)



