

SUORITETTAVIA TÖITÄ KOSKEVA LUETTELO

=====

SISÄPUOLIKoodi

Kattopinnat	01
Kattoholkat	02
Holkkalistat ja kattolistoitukset	03
Seinäpinnat	04
Pylväät	05
Matka-alttari sisä- ja ulkopuolelta	06
Kaapistot ulkopuolelta	07
Eteisen uusi paneelikatto	08
Eteisen seinät	09
Uudet betonilattiat	10
Sivutuulikaappien katot, seinät ja penkki	07
Ikonostaasi	07
Ikonostaasin takana olevan tilan katto ja seinät	07
Alttaritaulun maalatut puupinnat	07
Kuorikaide	07
Ikkunoiden ulkopuitteet sisäpuolelta ja karmit	11
Ikkunoiden sisäpuitteet	07
Lämpöpatterit ja putket	12
Ovet ja karmit	07
Ikkunoiden väliosat	09
Ikkunoiden penkit	09
Jalkalistat	07
Kynnykset	

ULKOPUOLI

Uudet rapatut pinnat	14
Torniosan rapatut pinnat	15
Tornin puukaiteet ja katto	16
Peltikatto	17
Ikkunat	18

<u>ULKOPUOLI</u>	<u>Koodi</u>
jatkoa	
Puiset ovet	19
Teräsovet	20
Teräs- ja peltirakenteet	20
Uudet peltipinnat	21
Tonttiaita	23
Pääoven peltikatoksen alapinta	22

MAALAUSTÖIDEN KÄSITTELY-YHDISTELMÄT

=====

Koodi

- 01
- Esikäsitteilyt
 - Osatasoitukset VALKE-muovitasoite
 - Pintavahvistuskankaan no. 90050
kiinnitys 5 mm limisaumoin POHJATEXILLA,
samalla päältä telaten
 - Saumojen ym hionta
 - Ylisilotus TAE
 - Hiomaalaus OLTERMAN-pohjamaali
 - Valmiiksimaalaus LIN- tai UULA-liimamaali
- 02
- Esikäsitteilyt
 - Osatasoitukset VALKE-muovitasoite
 - Pintavahvistuskangas no.90050, kiinnitys
5 mm limisaumoin POHJATEXILLA, samalla
päältä telaten
 - Saumojen ym hionta
 - Ylisilotus TAE
 - Hiomaalaus OLTERMAN-pohjamaali
 - Väli- ja valmiiksimaalaus UULA-
sisäöljymaali
- 03
- Esikäsitteilyt (hionta)
 - Paikkaukset ja osasilotukset
 - Pohjamaalaus OLTERMAN-pohjamaali
 - Väli- ja valmiiksimaalaus UULA-
sisäöljymaali
- 04
- Esityöt
 - Halkeamat avataan ja täytetään
VALKE-muovitasoitteella ja halkeamien
päälle kiinnitetään 10 cm leveä pinta-
vahvistuskangas POHJATEXILLA

Koodi

- 04 jatkoa
- Osasilotukset ja ohut ylisilotus TAE
 - Hiomaalaus OTE POHJA (sävytetty)
 - Valmiiksimaalaus UULA-sisäöljymaali
- 05
- Esityöt
 - Pohjamaalaus OTE POHJA
 - Osasilotukset ja ylisilous TAE
 - Hiomaalaus OLTERMAN-pohjamaali
 - Vesihionta
 - Väli- ja valmiiksimaalaus SADOTEX
- 06
- Entisten maalikerrosten poisto
 - Pohjamaalaus SIVA-pohjamaalilla
 - Osa- ja ylisilotus TAE
 - Välimaaalaus OLTERMAN-pohjamaali
 - Ylisilotus TAE
 - Hiomaalaus OLTERMAN-pohjamaali
 - Väli- ja valmiiksimaalaus UULA-sisäöljymaali
- 07
- Esityöt
 - Osasilotukset PIKASILOTTEELLA
 - Hio- ja valmiiksimaalaus UULA-sisäöljymaali
- 08
- Oksalakkkaus
 - Pohjamaalaus SIVA-pohjamaalilla
 - Osasilotukset PIKASILOTTEELLA
 - Hio- ja valmiiksimaalaus UULA MUNAMATTA
- 09
- Esityöt
 - Osatasoitukset VALKE-muovitasoite

Koodi

09 jatkoa

- Pintavahvistuskankaan no. 90050 kiinnitys noin 0,5 cm limisaumoin POHJATEXILLÄ, myös päältä telaten
- Saumojen ym hionta
- Ylisilotus TAE
- Välihiomaalaus OLTERMAN-pohjamaali
- Ylisilotus TAE
- Hiomaalaus OLTERMAN-pohjamaali
- Väli- ja valmiiksimaalaus UULA-siäsöljy-maali

10

- Sementtiliiman poisto hioen
- Pohjustus NURETAN-öljyllä, johon on lisätty liuotinbenssiiniä 30 %
- Valmiiksisively NURETAN-öljyllä

11

- Entisten maalikerrosten poisto
- Pohjamaalaus SIVA-pohjamaalilla
- Osasilotukset TAE
- Hiomaalaus ja valmiiksimaalaus UULA-sisäöljymaalilla

12

- Esityöt
- Pohjamaalaus ja valmiiksimaalaus PESTO

13

- Esikäsittelyt
- Kahteen kertaan maalaus PERMO

YLEISTÄ

- Kullattujen kohtien paikkaustyöt suoritetaan ympäristöä vastaaviksi.
- Kaikki maalaustyöt suoritetaan sivellintyönä puusyiden mukaisin vedoin, Työssä on saatava esiin maaliöljymaalaukseen kuuluva hieno siveltimen jälki, liimamaalityöt suoritetaan harjatyönä.

Koodi

14

UlkopuoliPohjustus

- Kalkkitahna sekoitetaan kalkkiveteen n. 10 %.

I välimaalauus

- Kalkkitahnaa sekoitetaan kalkkiveteen n. 20 % .

II välimaalauus

- Kalkkitahnaa sekoitetaan kalkkiveteen n. 25 %.

Valmiiksimaalaus

- Kalkkitahnaa sekoitetaan kalkkiveteen noin 35 %, ja annetaan maalin siivilöityä tiheän verkon läpi ennen maalausta.
- Työ suoritetaan sik-sak-sivelyin.

Valmiiksimaalauksen hieman kuivuttua pinta töpätään kalkkimaaliin kastetulla kalkkihakkurilla.

Kalkkimaalia käytetään runsaasti, kuitenkin niin, ettei maalivalumia esiinny pinnoissa.

Edellä mainitut kalkkimäärät ovat ohjeellisia alustan imeytymiskyvystä, ilman suhteellisesta kosteudesta ja kalkkitahnan koostumuksesta riippuen.

Tarkka maalin avhvuus, ja väripigmenttien määrät tarkistetaan työn aikana. Asiaa

Koodi

14 jatkoa

koskevat lähemmät ohjeet antaa työselityksen laatija.

Väripigmenttien määrät eivät saa ylittää 8 %.

Kalkin valmistus

- Torni- tai Hydroks-hautakalkki sekoitetaan kylmään veteen 1/3 veden määrästä. Seoksen annetaan seistä hyvin peitettynä viileässä paikassa 2 - 3 vuorokautta.

Tästä saadusta kalkkivedestä valmistetaan kalkkimaalia. Kalkkiveden valmistuksessa ollutta kalkkisakkaa ei saa käyttää kalkkimaalin valmistukseen, mutta siitä saa valmistaa kalkkivettä kuusi (6) eri kertaa.

Jokaiseen maalauskerroon lisätään väripigmenttejä värimallin suomin edellytyksin. Sävytyksessä käytetään korkeatasoisia kalkkimaaliin soveltuvia, valonkestäviä väripigmenttejä.

15

- Orgaaninen maalikerros poistetaan varovasti mekaanista menetelmää käyttäen
- Maalaustyöt samat kuin käsittely-yhdistelmässä 14

16

- Entisten maalikerrosten poisto
- Pohjamaalaus LIN- tai SIVA-pohjamaalilla
- Halkeamien ym kittaus UULA-öljykitti
- Välismaalaus LIN- tai UULA-öljymaali
- Valmiiksimaalaus LIN- tai UULA-öljymaali

Koodi

- 17
- Irtoavan maalin poisto ja puhtaaksipesu ENSINOL-pesuainetta käyttäen (huuhtelu vedellä)
 - Ruosteen poisto St. 2
 - Pohjamaalaus ja valmiiksimaalaus PANSSARIMAALI
- 18
- Irtoavan maalin ja lasituskitin poisto, etelä- ja länsipuolen ikkunoista poistetaan lisäksi entiset maalikerrokset
 - Kulmarauodoista poistetaan ruoste ja pohjamaalaus suoritetaan FERREXILLÄ
 - Pohjamaalaus LIN- tai SIVA-pohjamaalilla
 - Kittauskorjaukset UULA-öljykitillä
 - Välimaalaukset LIN- tai UULA-öljymaalilla
 - Valmiiksimaalaus LIN- tai UULA-öljymaalilla
- 19
- Entisten maalikerrosten poisto kemiallista menetelmää käyttäen sekä hionta
 - Pohjustus JAHTI-lakalla, johon on lisätty tärpättiä 30 %
- 20
- Kultoväritys maaliöljyn, serotiinin ja tärpätin seoksella; väripigmentteinä käytetään esim. kasselin russeaa, poltettua ja luonnon terra
 - Kahteen kertaan maalaus JAHTI-lakka
- 20
- Irtoavan maalin poisto ym puhdistus
 - Ruosteen poisto St. 2.
 - Osittain pohjamaalaus FERREX
 - Kahteen kertaan maalaus PANSSARIMAALI
- 21
- Puhtaaksipesu
 - Kertaalleen maalaus PANSSARIMAALI

Koodi

22

- Entisten maalikerrosten poisto
- Ruosteen poisto St. 2
- Pohjamaalaus FERREX
- Kahteen kertaan maalaus PANSSARIMAALI

23

- Irtoavan maalin poisto ym puhdistus
- Ruosteen poisto St. 2
- Osittain- ja valmiiksimaalaus BITUMI-
MAALILLA

Helsinki, 21.04.1983

T U O T E L U E T T E L O

=====

UULATUOTE OY

Puh. 964/24234

Uula-tuotteet, Siva-pohjamaali

ONSA-NORDSJÖ

Oiva, Ote Pohja

SADOLIN

Sadotex

TIKKURILA

Tae, Permo, Ensinol, Panssarimaali

NAUHAVALMISTE KY

Puh. 931/443886

Pintavahvistuskangas no. 90050

TEKNOS

Ferrex

HYDROKS OY

Puh. 90/661601

Hydroks-hautakalkki

WINTER

Olterman-pohjamaali, Torni-hautakalkki

TEX-KATE OY

Puh.90/7554062

Pohjatex, Lin-tuotteet

ERI OY

Jahti-lakka